

**Αριθμός 403**

**ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1987 ΜΕΧΡΙ 2001**

**Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 14**

Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το εδάφιο (1) του άρθρου 14 των περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμων του 1987 μέχρι 2001, εκδίδει το ακόλουθο Τροποποιητικό Διάταγμα.

5 του 1987  
201 του 1987  
3 του 1992  
64(Ι) του 1999  
110(Ι) του 2001.

Συνοπτικός  
τίτλος.




Επίσημη  
Εφημερίδα,  
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι):  
1. 12. 2000.

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Εμπορικών Περιγραφών (Περιγραφή των Προϊόντων από Κρύσταλλο) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2003 και θα διαβάζεται μαζί με το περί Εμπορικών Περιγραφών (Περιγραφή των Προϊόντων από Κρύσταλλο) Διάταγμα του 2000 (στο εξής αναφερόμενο ως το «βασικό διάταγμα») και το παρόν διάταγμα και το βασικό διάταγμα θα αναφέρονται ως τα περί Εμπορικών Περιγραφών (Περιγραφή των Προϊόντων από Κρύσταλλο) Διατάγματα του 2000 και 2003.

Αντικατάσταση  
του Πρώτου  
Παράρτηματος  
του βασικού  
διατάγματος.

2. Το Πρώτο Παράρτημα του βασικού διατάγματος αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο Παράρτημα:

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
(Παράγραφοι 4, 5(1) και (2), 6(1) και (2))  
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ

Αρ.	Περιγραφή της Κατηγορίας	Επιξηνηματικές Σημειώσεις	Χαρακτηριστικά				Σήμανση	
			Οξειδίο Μετάλλου %	Πυκνότητα	Δείκτης Διαθλάσεως	Σκληρότητα Επιφανείας	Σχήμα Συμβόλου	Παρατηρήσεις
α	β	γ	δ	ε	στ	ζ	η	θ
1.	CRISTAL SUPERIEUR CRISTALLO SUPERIORE HOCHBLEIKRISTALL VOLLOODKRISTAL ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΟΛΥΒΔΟ 30%	Η περιγραφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης ή τη χώρα προορισμού. Το αριθμητικό ποσοστό αναφέρεται στην περιεκτικότητα σε οξείδιο του μολύβδου.	PbO ≥ 30%	≥3.00	X			Στραγγιλό σήμα Χρώμα: Χρυσό Φ≥1 εκ.
2.	CRISTAL AU PLOMP CRISTALLO AL PIOMBO BLEIKRISTALL LOODKRISTAL ΜΟΛΥΒΔΟΥΧΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ 24%		PbO ≥ 24%	≥2.90	X			
3.	CRISTALLIN VETRO SONORO SUPERIORE KRISTALLGLASS KRISTALLIJGLAS SONOORGLAS ΥΑΛΟΚΡΥΣΤΑΛΛΑ	Μόνο η περιγραφή στη γλώσσα ή τις γλώσσες της χώρας στην οποία τα προϊόντα διατίθενται δύναται να χρησιμοποιηθεί. Εξάρτηση: Στη Γερμανική αγορά το πιεσμένο υαλί που περιέχει 18% PbO και έχει πυκνότητα τουλάχιστον 2,70 δύναται να πωληθεί με την περιγραφή "PRESSBLEI KRISTALL" ή "BLEI KRISTALL GEPRESST"	ZnO BaO PbO K <sub>2</sub> O Μόνο τους ή σε ένωση ≥ 10%	≥ 2.45	nD ≥1.520			Τετράγωνο σήμα Χρώμα: Ασημί Πλευρά: ≥ 1 εκ.
4.	VERRE SONORE VETRO SONORO KRISTALLGLAS SONOORGLAS ΥΑΛΟΚΡΥΣΤΑΛΛΑ	Επιξηνηματικές Σημειώσεις	BaO PbO K <sub>2</sub> O Μόνο τους ή ως συνολο ≥ 10%	≥ 2.40		Vickers -550 ± 20		Σήμα στο σχήμα ισοπλευρού τριγώνου. Χρώμα: Ασημί Πλευρά: ≥1 εκ.